

Ткань с защитным покрытием от запахов

Параметры и модели		JB-500	JB-840(1)	JB-840(2)	JB-1500	JB-3000	JB-3000D(J)
Толщина(мм)		0.95-1.1	0.94-1.26	0.90-1.10	1.35-1.5	1.9-2.1	2.8-3.3
Вес(кг/м ²)		1.0-1.2	1.20-1.25	1.18-1.23	1.56-1.64	2.3-2.55	3.3-3.55
Прочность на отрыв (Н/25мм)		300-370	134-141	124-148	141-260	228-268	226-378
Прочность на растяжение (Н/25мм)	Деформация основной ткани	1860-1980	1030-1200	1107-1202	2790-2960	5180-5500	6660-7360
	Деформация ткани	1350-1560	932-1019	958-1202	2350-2500	5090-5300	7526-8033
Прочность на отрыв (Н/25мм)	Деформация основной ткани	100-130	157-167	194-231	250-270	560-590	1452-1704
	Деформация ткани	95-110	128-145	161-234	225-235	510-530	701-715

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: